

# Instruments d'écriture

Types d'alliages Désignation EN/ISO*	Numéro d'alliage selon EN selon ASTM	Désignation Swissmetal Usine Bolliat Usine Dormach	Indice d'usabilité	
<b>Laiton au plomb</b>				
CuZn39Pb3	CW614N	58F Ms59Pb	100%	

<b>Maillechorts avec plomb</b>				
CuNi7Zn39Mn2Pb3	CW400J	NM2 Ns7Mn2Pb	95%	
CuNi7Zn38Mn3Pb3		NM3	90%	
CuNi12Zn37Mn6Pb2	C79860	NM6 Ns12MnPb	90%	
CuNi12Zn36Mn5Pb2		NNS	90%	
CuNi15Zn23Pb2		N15	85%	

\* Les alliages n'appartenant pas aux normes EN sont désignés selon la norme ISO.